

Anwendungshinweise

FLEXCUT GITD – Flexfolie mit Nachleuchteffekt

FLEXCUT NIGHTCLUB - Flexfolie mit Schwarzlichtfluoreszenz



gespiegelt schneiden

FlexCut GITD und NightClub sind hochwertige mehrschichtige Polyurethanfolien auf Polyesterträger. Sie besitzen eine gute Deckkraft und hohe Elastizität. Es lassen sich damit selbst feinste Linien und Schriften auf Plottern mit Schleppmesser- oder Tangentialmessertechnik ausschneiden. Sie zeichnen sich aber vor allem durch ihre hervorragenden Entgittereigenschaften aus.

Mit Hilfe eines Computers und eines Plotters kann man damit kleinste Auflagen an Transfers schnell und kostengünstig herstellen. Dank der Rückklebkraft des Polyesterträgers sind auch kleine "Ausrutscher" beim Entgittern kein Problem. Einfach wieder leicht andrücken, fertig. Die ausgeplotteten und entgitterten Schriften oder Motive werden 17 Sek. bei 165 °C auf die Textilien aufgebügelt; nach kurzem Abkühlen kann der Montagefilm entfernt werden.



Motiv entgittern



Liner nach dem Transferieren abziehen

FlexCut GITD und FlexCut NightClub sind für Baumwolle, Polyester und Mischgewebe geeignet. Für beschichtete Textilien sind sie weniger geeignet. Sie sind waschbeständig bis 60 °C.



FlexCut: NightClub unter Schwarzlicht



Nachleuchtendes GITD

Schneideeinstellungen

Messer: Freiwinkel 30 - 45°
Andruck: niedrig/mittel
Geschwindigkeit: ≈40 cm/s

Transferbedingungen

Temp.: 165 °C

Zeit: 17 s

Druck: mittel/hoch

Heiß oder kalt abziehen

Flex auf Flex möglich.

Geeignete Textilien

Baumwolle, Polyester, Mischgewebe. Wenig geeignet für beschichtete Textilien.

Waschbeständigkeit

60 °C waschbeständig

Farben

- GITD mit Nachleuchteffekt
- NightClub mit Schwarzlichtfluoreszenz

Verpackung

50 cm x 10 m

50 cm x 25 m

150 cm x 25 m

Weitere Verpackungen auf Anfrage



Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 24 Monaten nicht zu überschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.